ЛУКОЙЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЛЛК-Интернешнл

ЛУКОЙЛ АДВАНТО 220

Индустриальное циркуляционное масло для бумагоделательных машин

Спецификации

- DIN 51517-3 CLP

Описание продукта

Специальное циркуляционное масло для высокопроизводительных бумагоделательных машин, работающих при повышенных температурах и скоростях в условиях воздействия пара под давлением. Производится на основе высокоочищенных базовых масел и специализированного пакета присадок, обеспечивающих высокие термоокислительные, противоизносные, противозадирные и деэмульгирующие свойства.

Область применения

Предназначено для смазывания подшипников качения и скольжения, а также зубчатых передач бумагоделательных машин, эксплуатирующихся в условиях высоких нагрузок, температур и скоростей в присутствии воды и пара.

Преимущества

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Обеспечивают превосходную защиту от износа и задира

СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

Высокая термоокислительная стабильность

ОТЛИЧНАЯ ГИДРОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И ДЕЭМУЛЬГИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА

Быстрое отделение воды от масла, снижение риска возникновения коррозии и износа

Наименование продукта при заказе: Масло ЛУКОЙЛ АДВАНТО 220, СТО 79345251-020-2009

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °С, кг/м3	ГОСТ 3900 / ASTM D1298 / ASTM D4052	897
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с	ГОСТ 33 / ASTM D445	214,3
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с	ГОСТ 33 / ASTM D445	17,9
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	91
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-16
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	252
Деэмульгирующая способность с дистиллированной водой (pH 5,4-6,6) при температуре 82 °С, время расслоения эмульсии на масло-вода-эмульсия (40-37-3), мин	ASTM D1401	15
Коррозионное воздействие на медь (3 ч, 100°С)	ASTM D130	1b

115035, Россия, г.Москва,
Садовническая улица, д.75
www.lukoil-masla.ru

тел.: (495) 627-40-20
факс: (495) 981-76-84